



BOGOTA, ENERO 31 DE 2018

ESTANDAR DE CALIDAD DE LA REFERENCIA: 6073 AWR

| CARACTERISTICAS | CALIFICACION | NORMA UTILIZADA |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| COMPOSICION TELA | POLIESTER 100% | AATCC- 20 |
| RESISTENCIA A LA TENSION (lb-f) (mínimo) | | ASTM D-5034 |
| URDIMBRE | 100 | |
| TRAMA | 80 | |
| MAXIMO CAMBIO DIMENSIONAL EN % | | AATCC 135 |
| URDIMBRE | 2.0% | |
| TRAMA | 2.0% | |
| SOLIDEZ DEL COLOR A | | |
| FROTE | 5/5 a 3/5 (depende del tono) | AATCC 8 |
| LAVADO CASERO | 5/5 a 3/5 (depende del tono) | AATCC 61-2A |
| MINIMA RESISTENCIA AL RASGO en Newton | | ASTM 1424 |
| URDIMBRE | 20 | |
| TRAMA | 16 | |
| PESO POR METRO CUADRADO | 145 gramos/metro ² +/- 7 % | ASTM D-3776 |
| ANCHO TOTAL | 155 +/- 3 centímetros | ASTM D-3774 |
| TIPO DE ACABADO | Antifluido | |
| REPELENCIA AL AGUA | 90% (mínimo) | AATCC -22-2001 |

OBSERVACIONES

Tela con acabado antifluido que repele o disminuye la capacidad de absorción a líquidos y factores ambientales gracias a su tratamiento de protector textil. Sin embargo no posee propiedades de telas impermeables que tienen la capacidad de no ser traspasado por el agua u otro liquido.

RECOMENDACIONES

1. Lavado suave en lavadora a temperatura máxima 30 grados centígrados..
2. Lavar únicamente con colores similares.
3. No mezclar con prendas blancas durante el lavado
4. No lavar en seco, ni utilizar limpiadores a base de solventes.
5. No usar blanqueadores ni detergentes clorados.
6. No dejar residuos de detergente ya que éste neutraliza el efecto water repellent .

ATENTAMENTE,

ING. MYRIAM LOPEZ
Directora de Calidad

FABRICA DE PAÑOS

CARRERA 60 No 12-46 TELEFONO 4473950
FAX 4473977 - BOGOTA - COLOMBIA